SNI 06-0648-1989

Standar Nasional Indonesia

Kulit kambing berbulu samak krom

Badan Standardisasi Nasional

ICS 59.140.30

KULIT KAMBING BERBULU SAMAK KROM

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara penyiapan contoh uji, cara uji dan syarat lulus uji kulit kambing berbulu samak krom.

2. DEFINISI

Kulit kambing berbulu samak krom ialah kulit kambing disamak dengan bahan penyamak krom, tanpa dihilangkan bulunya.

Catatan :
Umumnya kulit kambing berbulu samak krom digunakan untuk hiasan.

3. SYARAT MUTU

Syarat mutu kulit kambing berbulu samak krom dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Syarat Mutu

No. Urut	Uraian	Satuan	Syarat Mutu		Keterangan
			Minimum	Maksimum	
1	2	3	4	5	6
1.	Kimiawi				
	– Kadar air			20,0 %	
	– Kadar Cr_2O_3		3,0 %	25,0 %	
	– Kadar abu		–		Di atas kadar Cr_2O_3
	– Kadar minyak dan atau lemak		2,0 %	6,0 %	
	– pH		3,5	7,0	Untuk pH 3,5 – 4,5 apabila cairan diencerkan 10 x selisih pH sebelum dan sesudah diencerkan harus kurang dari 0,7

Tabel (lanjutan)

1	2	3	4	5	6
2.	Fisis				
	– Tebal, tanpa bulu	mm	0,7	–	
	– Penyamakan	–	masak	–	
	– Kekuatan tarik	kg/cm2	200,0	–	
	– Kekuatan jahit	kg/cm2	20,0	–	
	– Kekuatan sobek	kg/cm	17,5	–	
3.	Organoleptis				
	– Keadaan bulu		Bulu merata dan bersih		
	– Kekuatan bulu		Kuat		Bulu tidak mudah dicabut
	– Bagian daging		Bersih		

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Sesuai dengan SII. 0757 – 83, *Cara Pengambilan Contoh Kulit.*

5. CARA PENYIAPAN CONTOH UJI

Contoh dihilangkan bulunya, selanjutnya dibuat cuplikan untuk pengujian fisis dan kimiawi sesuai dengan SII. 0758-83, *Cara Menyiapkan Contoh Uji Kulit untuk Pengujian Fisis dan Kimiawi.*

6. CARA UJI

6.1. Kimiawi

6.1.1. Kadar air

Sesuai dengan SII. 0759-83, *Cara Uji Kadar Air dalam Kulit.*

6.1.2. Kadar abu

Sesuai dengan SII. 0637-82, *Cara Uji Kadar Abu dalam Kulit Tersamak.*

6.1.3. Kadar Cr_2O_3

Sesuai dengan SII. 0760-83, *Cara Uji Kadar Krom Oksida Kulit Tersamak.*

6.1.4. Kadar Minyak dan atau lemak

Sesuai dengan SII. 0638-82, *Cara Uji Kadar Minyak atau Lemak dalam Kulit Samak.*

6.1.5. pH

Sesuai dengan SII. 0761-83, *Cara Uji pH Kulit Terasamak*

6.2. Fisis

6.2.1. Tebal
Sesuai dengan SII. 0065-74, *Mutu dan Cara Uji Kulit Glace Kambing.*

6.2.2. Penyamakan
Sesuai dengan SII. 0065-74, *Mutu dan Cara Uji Kulit Glace Kambing.*

6.2.3. Kekuatan tarik
Sesuai dengan SII. 0065-74, *Mutu dan Cara Uji Kulit Glace Kambing.*

6.2.4. Kekuatan jahit
Sesuai dengan SII. 0519-81, *Mutu dan Cara Uji Kulit Jaket dari kulit sapi.*

6.2.5. Kekuatan sobek
Sesuai dengan SII. 0519-81, *Mutu dan Cara Uji Kulit Jaket dari Kulit Sapi.*

6.3. Organoleptis.

6.3.1. Keadaan bulu
Diamati kerataan, warna dan kebersihan bulu.

6.3.2. Kekuatan bulu.
Bulu dicabut dengan tangan.

6.3.3. Bagian daging
Diamati bagian daging.

7. SYARAT LULUS UJI
Suatu contoh dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan mutu seperti pada butir 3.